

DESCRIPTION

Epaisseur	ISO 24346	mm	3.00 ± 0.20
Poids	ISO 23997	kg/m ²	2.60 ± 0.25
Largeur des lés		cm	200 (-0 +1)
Longueur rouleau		m	24

PERFORMANCE

Stabilité dimensionnelle	ISO 23999 ASTM D 1204	%	≤ 0.2
Résistance à l'abrasion	TABER ISO 9352	mg	250 ± 50
Résistance au poinçonnement statique	ISO 24343-1	mm	≤ 0.35
Résistance au froid	D 42 1235 A	°C	- 20
Caractéristiques acoustiques	ISO 717/2	dB	ΔI = 14
Tenue à la lumière	ISO 105 B02 ISO 4582/80 ASTM D 4459		≥ 6
Classement au feu	ISO 3795/76	mm/mn	0
	FMVSS 302	mm/mn	Conforme
	NF PA 253 ASTM E648	W/cm ²	CRF > 0.50
	R118		Conforme
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	-	Insensible aux acides et bases dilués. Insensible aux produits domestiques à l'exclusion des solvants du PVC plastifié.